KLEJ-33

DANE TECHNICZNE

Właściwości Kleju	Spieniony klej akrylowy z foliową osłonką. Bardzo silnie klejący z dobrą adhezją na prawie wszystkich materiałach. Siła klejenia wzrasta z czasem zastosowania. Idealnie do zastosowania w ekstremalnych temperaturach
Siły klejenia	Wytrzymałość na oddzieranie: 14 N/cm* Wartości opierają się na testach przy temperaturze pokojowej *Zgodnie z DIN 16864 oraz PS TC -101- Metoda F
Odporność na temperatury	-40°C do +160°C
Temperatura mięknięcia	ok. +150°C (Zgodnie z ASTM D816/19)
Kolor	Czarny
Magazynowanie	Sucho, bez kurzu, ciemno, w temperaturach ok. +25 °C
Czas magazynowania	Do 6 miesięcy
Materiały do sklejenia	Idealnie nadaje się do niskoenergetycznych powierzchni jak np. PP
Test	Zaleca się przeprowadzenie testów na własnych materiałach i zastosowaniu. Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji naklejania.

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS firmy Gottlieb Binder GmbH & Co.KG. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.
GOTTLIEB BINDER GmbH, & Co.KG, Bahnhofstr. 19, 71084 Holzgerlingen, Deutschland

EKO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
42-660 Kalety, ul. Fabryczna 1B, tel: 34 3578 624, fax: 34 3527 595, e-mail: info@eko-tech.biz